

Technische Fertigungs- und Lieferbedingungen für Metall-Abstandsbolzen

Technical terms of production and supply of metal standoffs

Die nachfolgend aufgeführten Grundsätze gelten für die Fertigung und Lieferung von Metall-Abstandsbolzen. Die Norm gilt als verbindlich, sofern auftragsbezogen keine Abweichungen vereinbart wurden sowie im Falle von fehlenden oder unklaren Zeichnungsangaben in Ergänzung zur Kundenzeichnung.

Stand: 01.07.2016

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Inhalt

1	Fertigungstoleranzen.....	2
1.1	Geometrische Tolerierung.....	2
1.2	Allgemeintoleranzen.....	2
1.2.1	Grenzmaße für Längenmaße.....	2
1.2.2	Grenzmaße für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen	2
1.3	Zapfenlänge	2
1.4	Nennmaße Metrisches ISO-Gewinde	3
1.5	Nennmaße UNC-Gewinde	3
1.6	Gewindetoleranzen	4
1.6.1	Toleranzen für Innen- und Außengewinde	4
1.6.2	Grenzmaße für Innen- und Außengewinde.....	4
1.7	Gewindefreistich.....	5
1.8	Gewindeende	5
2	Werkstoffe.....	6
2.1	Automatenstahl	6
2.2	Nichtrostender Stahl.....	6
2.3	Messing.....	6
2.4	Aluminium	6
3	Galvanische Überzüge	7
3.1	Korrosionsschutzarten und Schichtdicken.....	7
3.2	Schichtdickenmessung.....	7
3.3	Hinweise zur Oberflächenbehandlung	7

1 Fertigungstoleranzen

1.1 Geometrische Tolerierung

Hinsichtlich geometrischer Tolerierung gelten die Anforderungen an Form- und Richtungstoleranzen nach DIN EN ISO 1101:2014-04 bzgl. Geradheit, Ebenheit, Zylinderform, Parallelität, Rechtwinkligkeit und Neigung.

1.2 Allgmeintoleranzen

nach DIN ISO 2768-1:1991-06 ehem. DIN 7168-1 (Auszug)
Toleranzklasse m (mittel)

1.2.1 Grenzmaße für Längenmaße

	Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereich in mm					
	bis 0,5	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
m (mittel)	siehe unten*	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5

*) Bei Nennmaßen unter 0,5 mm sind die Grenzabmaße direkt am Nennmaß anzugeben.

1.2.2 Grenzmaße für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen

	Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereich in mm			
	bis 0,5	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6
m (mittel)	siehe unten*	± 0,2	± 0,5	± 1,0

*) Bei Nennmaßen unter 0,5 mm sind die Grenzabmaße direkt am Nennmaß anzugeben.

1.3 Zapfenlänge

Die Toleranz der Zapfenlänge bei Außengewinden beträgt ± 0,15 mm.


1.4 Nennmaße Metrisches ISO-Gewinde

Regelgewinde nach DIN 13-1:1999-11 (Auszug)

Gewinde Nenn- durchmesser d = D	Steigung P	Flanken- ϕ d ₂ =D ₂	Kern- ϕ		Gewindetiefe		Rundung R	Spannungs- querschnitt S [mm ²]	Bohrer- ϕ für Gewinde- kernloch	Sechskant- schlüssel- weite / Nenn- durchmesser- bereich	
			Außen- gewinde d ₃	Innen- gewinde D ₁	Außen- gewinde h ₃	Innen- gewinde H ₁					
Sechskantmaterial Rundmaterial	M 2	0,4	1,74	1,51	1,57	0,25	0,22	0,06	2,07	1,6	4
	M 2,5	0,45	2,21	1,95	2,01	0,28	0,24	0,07	3,39	2,05	5
	M 3	0,5	2,68	2,39	2,46	0,31	0,27	0,07	5,03	2,5	5,5
	M 4	0,7	3,55	3,14	3,24	0,43	0,38	0,10	8,78	3,3	7
	M 5	0,8	4,48	4,02	4,13	0,49	0,43	0,12	14,2	4,2	8
	M 6	1	5,35	4,77	4,92	0,61	0,54	0,14	20,1	5,0	10
	M 7	1	6,35	5,77	5,92	0,61	0,54	0,14	28,84	6,0	11
	M 8	1,25	7,19	6,47	6,65	0,77	0,68	0,18	36,6	6,8	13
	M 10	1,5	9,03	8,16	8,38	0,92	0,81	0,22	58,0	8,5	16**
	M 12	1,75	10,86	9,85	10,11	1,07	0,95	0,25	84,3	10,2	18**
M 14	2	12,70	11,55	11,84	1,23	1,08	0,29	115,47	12	ϕ 14 – 20	
M 16	2	14,70	13,55	13,84	1,23	1,08	0,29	157	14	ϕ 16 – 20	
M 20	2,5	18,38	16,93	17,29	1,53	1,35	0,36	245	17,5	ϕ 20	

***) Sondergrößen

Angaben in mm.



1.5 Nennmaße UNC-Gewinde

Gewinde	Steigung	Außen- ϕ	Gänge je 1 Zoll	Flanken- ϕ	Kern- ϕ		Schlüssel- weite
					Bolzen	Mutter	
UNC 4-40	0,635	2,845	40	2,433	2,065	2,156	4,75 / 5
UNC 6-32***	0,794	3,505	32	2,990	2,532	2,647	6,4
UNC 8-32***	0,794	4,166	32	3,650	3,193	3,307	6,4

***) Sondergewinde

Angaben in mm.

1.6 Gewindetoleranzen

nach DIN ISO 965-1 und DIN ISO 965-2:1999-11 ehem. DIN 13-13:1983-10 (Auszug)
Toleranzklasse m (mittel)

1.6.1 Toleranzen für Innen- und Außengewinde

Gilt für Ausführungen: blank sowie dünne galvanische Schutzschichten

Gewindeart	Regelgewinde	Prüfung
Innengewinde	M2 – M3	Lehrenhaltigkeit mittels Grenzlehndorn bei Toleranzqualität 6H
	ab M4	Einschraubbarkeit
	UNC 4-40	Lehrenhaltigkeit mittels Grenzlehndorn bei Toleranzqualität 2B
Außengewinde	M2 – M3	Lehrenhaltigkeit mittels Gewindelehrring bei Toleranzqualität 6g
	ab M4	Muttergängigkeit
	UNC 4-40	Lehrenhaltigkeit mittels Gewindelehrring bei Toleranzqualität 2A

1.6.2 Grenzmaße für Innen- und Außengewinde

nach DIN ISO 965-2 (Auszug)


Regelgewinde		Innengewinde: Toleranzklasse 6H						Außengewinde: Toleranzklasse 6g					
		Außen- Ø	Flanken-Ø D ₂		Kern-Ø D ₁		Außen-Ø d		Flanken-Ø d ₂		Kern-Ø d ₃		
			min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
Standardgrößen	M 2	2,0	1,740	1,830	1,567	1,679	1,981	1,886	1,721	1,654	1,490	1,407	
	M 2,5	2,5	2,208	2,303	2,013	2,138	2,480	2,380	2,188	2,117	1,928	1,840	
	M 3	3,0	2,675	2,775	2,459	2,599	2,980	2,874	2,655	2,580	2,367	2,273	
	M 4	4,0	3,545	3,663	3,242	3,422	3,978	3,838	3,523	3,433	3,119	3,002	
	M 5	5,0	4,480	4,605	4,134	4,334	4,976	4,826	4,456	4,361	3,995	3,869	
	M 6	6,0	5,350	5,500	4,917	5,135	5,974	5,794	5,324	5,212	4,747	4,596	
Sondergrößen	M 8	8,0	7,188	7,348	6,647	6,912	7,972	7,760	7,160	7,042	6,438	6,272	
	M 10	10,0	9,026	9,206	8,376	8,676	9,968	9,732	8,994	8,862	8,128	7,938	
	M 12	12,0	10,863	11,063	10,106	10,441	11,966	11,701	10,829	10,679	9,819	9,602	
	M 14	14,0	12,701	12,913	11,835	12,210	13,962	13,682	12,663	12,503	11,508	11,271	
	M 16	16,0	14,701	14,913	13,385	14,210	15,962	15,682	14,663	14,503	13,508	13,271	
	M 20	20,0	18,376	18,600	17,294	17,744	19,958	19,623	18,334	18,164	16,891	16,625	

Die Gewindetoleranzen gelten sowohl für unbeschichtete Teile als auch für beschichtete Teile nach dem Aufbringen der galvanischen Überzüge.

1.7 Gewindefreistich

Gewindefreistich bei Außengewinde nach Form B (kurz), Auszug DIN 76-1:2004-06
Toleranzqualität d_g : h13

	ISO Regel- gewinde	d_g	r	g_1 min.	g_2 max.
	d				
Standardgrößen	M 2	$d - 0,7$	0,2	0,5	1,0
	M 2,5	$d - 0,7$	0,2	0,5	1,1
	M 3	$d - 0,8$	0,2	0,5	1,25
	M 4	$d - 1,1$	0,4	0,8	1,75
	M 5	$d - 1,3$	0,4	0,9	2,0
	M 6	$d - 1,6$	0,6	1,1	2,5
Sondergrößen	M 8	$d - 2,0$	0,6	1,5	3,2
	M 10	$d - 2,3$	0,8	1,8	3,8
	M 12	$d - 2,6$	1,0	2,1	4,3
	M 14	$d - 3,0$	1,0	2,5	5,0
	M 16	$d - 3,0$	1,0	2,5	5,0
	M 20	$d - 3,6$	1,2	3,2	6,3



1.8 Gewindeende


Kegelkuppe ähnlich DIN 85 zur Gewährleistung der Verschraubbarkeit.

2 Werkstoffe

Bei den genannten Werkstoffen handelt es sich um Vorzugsmaterialien. Die verwendeten Werkstoffe für Metall-Abstandsbolzen aus dem ETTINGER-Standardprogramm entsprechen den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II).


2.1 Automatenstahl

Werkstoff-Bezeichnung: **11SMnPb30+C**
 EN 10277-3 bzw. Werkstoff-Nr. 1.0718
 Chemische Zusammensetzung (Massenanteile in %)

C	P	S	N	Mn	Si	Pb	RoHS-II-konform
0,06 - 0,14	0,04 - 0,11	0,30	max. 0,05	0,90 - 1,30	0,05	0,15 - 0,35	


2.2 Nichtrostender Stahl

Werkstoff-Bezeichnung: **X8CrNiS18-9**
 EN 10088-3 bzw. Werkstoff-Nr. 1.4305
 Chemische Zusammensetzung (Massenanteile in %)

Kohlenstoff C	Phosphor P	Schwefel S	Chrom Cr	Mangan Mn	Silizium Si	Nickel Ni	RoHS-II-konform
max. 0,10	max. 0,045	max. 0,15 - 0,35	max. 17,00 - 19,00	max. 2,00	max. 1,00	max. 8,00 - 10,00	


2.3 Messing

Werkstoff-Bezeichnung: **CuZn39Pb3**
 EN CW614N bzw. Werkstoff-Nr. 2.0401
 Chemische Zusammensetzung (Massenanteile in %)

Kupfer Cu	Aluminium Al	Eisen Fe	Nickel Ni	Blei Pb	Zinn Sn	Zink Zn	RoHS-II-konform
57,00 - 59,00	max. 0,05	max. 0,50	max. 0,30	2,50 - 3,50	max. 0,30	Rest	

2.4 Aluminium

Werkstoff-Bezeichnung: **AlCu6BiPb** bzw. **AlCuBiPb**
 EN AW-2011 ehem. Werkstoff-Nr. 3.1655
 Chemische Zusammensetzung (Massenanteile in %)

Silizium Si	Eisen Fe	Kupfer Cu	Zink Zn	Wismut Bi	Blei Pb	Aluminium Al	RoHS-II-konform
0,40	0,70	5,00-6,00	0,30	0,20-0,60	0,20-0,40	Rest	

3 Galvanische Überzüge

3.1 Korrosionsschutzarten und Schichtdicken

Galvanische Überzüge nach DIN EN ISO 27830:2013-11 (ehem. DIN 50960-1:1986-02)

Zinküberzüge nach DIN 50961:2012-04

Nickelüberzüge nach DIN EN ISO 1456:2009-12 (ehem. DIN 50968:1976-04)


Überzugsmetall	Schichtdicke	Farbe	Kurzbezeichnung nach DIN EN ISO 4042 (ehem. DIN 267-9)	Schichtdickentoleranz	RoHS-II-konform
Zink (Zn)	5 µm	blank, farblos	A2E	- 2 µm / + 3 µm	ja
		blank, bläulich	A2F	- 2 µm / + 3 µm	ja
		glänzend, bläulich	A2K	- 2 µm / + 3 µm	ja
	8 µm	gelb (Chrom-VI-frei)	A3G	- 3 µm / + 2 µm	ja
Nickel (Ni)	3 µm	farblos	E1E	- 1 µm / + 2 µm	ja

Andere metallische Überzüge und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

3.2 Schichtdickenmessung

Nach dem Röntgenfluoreszenzverfahren in Anlehnung an DIN EN ISO 3497:2000.

Bei der Schichtdickenmessung wird ein arithmetischer Mittelwert aus ein bis drei Einzelmessungen je nach Länge einer Messprobe an fünf Messproben sowie die Standardabweichung errechnet. Im Messprotokoll werden die Einzelwerte der Messreihen dokumentiert. Die Lage der Messpunkte wird wie folgt definiert:



Sechskantlänge	1. Messpunkt	2. Messpunkt	3. Messpunkt
$L < 16 \text{ mm}$	Mittelpunkt des Sechskantkörpers	-	-
$16 \text{ mm} \leq L < 25 \text{ mm}$	$x = 2 \text{ mm}$ ab Anfang des Sechskantkörpers	$x = 2 \text{ mm}$ ab Ende des Sechskantkörpers	-
$25 \text{ mm} \leq L < 60 \text{ mm}$	$x = 5 \text{ mm}$ ab Anfang des Sechskantkörpers	$x = 5 \text{ mm}$ ab Ende des Sechskantkörpers	Mittelpunkt des Sechskantkörpers
$L \geq 60 \text{ mm}$	$x = 10 \text{ mm}$ ab Anfang des Sechskantkörpers	$x = 10 \text{ mm}$ ab Ende des Sechskantkörpers	Mittelpunkt des Sechskantkörpers

3.3 Hinweise zur Oberflächenbehandlung

Bedingt durch die Fertigungsmethode Trommelverfahren können verfahrensbedingte Schlagstellen an Außengewinden und am Sechskantkörper nicht ausgeschlossen werden. Ferner sind Sacklochbohrungen verfahrensbedingt i.d.R. nicht optimal beschichtet.